

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

Noce Americana o Canaletto (*Juglans nigra*)

DIMENSIONI IN MILLIMETRI:

12/13 (nobile 3/4,2 mm) x 120/180 x 400-2400

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Elementi Multistrato con incastro, secondo la norma di riferimento UNI EN 13489:2002, EN 14342 + A1

Elementi prefiniti a 2 strati. Lo strato superiore, in legno massiccio, è costituito da specie legnosa nobile, mentre lo strato inferiore è costituito da un supporto in legno e/o a base di legno multistrato.

Lavorazione del prodotto:

Ogni elemento è fornito con incastro maschio-femmina sui quattro lati o con doppia femmina sui lati corti. Gli spigoli dello strato superiore possono essere a "spigolo vivo" oppure presentare uno smusso (bisello).

Classe di aspetto:

I Prodotti sono selezionati in funzione dell'aspetto, conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento sopra riportate.

Finitura:

La finitura può essere del tipo verniciata, oliata o cerata. Inoltre la superficie dell'elemento (faccia) può essere liscia oppure spazzolata. Su alcuni prodotti può essere disponibile anche una versione grezza non verniciata.

Colore del legno:

Alburno da giallo chiaro a grigio, nucleo giallo-verde oppure da marrone scuro a verde oliva. Si ossida.

IMPORTANTE - NOTA BENE

Il legno è un materiale naturale, caratterizzato da differenze cromatiche e di fibratura, che rendono gli elementi differenti tra loro. Per esposizione all'aria ed alla luce, poi, il legno/specie legnosa tende a modificare la propria colorazione. Inoltre il legno è un materiale cangiante, ovvero assume un diverso aspetto al variare dell'angolo visivo di osservazione.

Per esposizione all'aria ed alla luce, in particolare per le specie legnose Doussie ed Iroko, le naturali differenze cromatiche tra i singoli elementi, possono accentuarsi.

In alcune specie legnose, soprattutto Doussie, Iroko, Merbau, Panga Panga, Wenge, si possono presentare concrezioni minerali con colorazioni variabili dal biancastro al giallo limone a seconda della natura chimica della concrezione stessa. Queste concrezioni potranno risultare sempre più visibili via via che la specie legnosa tende a modificare la propria colorazione per esposizione all'aria ed alla luce.

Al momento della fornitura il Teak può presentare variazioni di colore ed alonature naturali molto accentuate che, per esposizione alla luce ed aria, tendono a ridursi rendendo così più omogeneo l'aspetto della superficie della pavimentazione nel suo complesso.

In alcune specie legnose, tra queste particolarmente Rovere e Faggio, alcuni elementi possono presentare striature lucenti definite "specchiature".

Tutte queste caratteristiche, riconducibili alla naturale variabilità del legno, possono trasferirsi anche sulle lavorazioni superficiali in termini di diverso assorbimento della finitura da parte del legno/specie legnosa.

Per tutti questi motivi, pertanto, la corrispondenza fra la fornitura ed il campione di riferimento visionato e da ritenersi soltanto indicativa. In altri termini non è possibile ottenere dei pavimenti identici ai campioni visionati.

Per tutto quanto detto, inoltre, qualora si debba provvedere alla sostituzioni di elementi, eventualmente danneggiati, i nuovi elementi, in quanto appena posati, avranno una diversa colorazione che nel tempo tenderà ad uniformarsi con il resto della pavimentazione.



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

Il Prodotto deve essere conservato in luoghi asciutti con imballo originale ed integro. L'imballo deve essere tolto solo al momento della posa in opera.

POSA IN OPERA

Il Prodotto, quando fornito con finitura superficiale (verniciato, oliato, cerato), non deve essere carteggiato e/o levigato. Tantomeno si devono effettuare stuccature di fianchi, teste e/o bordi. Nel caso di Prodotto fornito nella versione priva della finitura superficiale le attività di regolarizzazione della superficie e di finitura sono a carico della Ditta incaricata di tale attività.

Conseguentemente alla naturale variabilità del Prodotto, il Posatore, sin dall'inizio della posa dovrà provvedere a miscelare tra loro più pacchi e/o elementi al fine di garantire la distribuzione più corretta per un aspetto estetico visivo globale armonioso.

Posa in opera: il Prodotto deve essere posato mediante incollaggio. Il posatore deve avere cura di utilizzare idoneo adesivo in funzione del tipo di formato, della specie legnosa e del tipo di sottofondo. L'adesivo deve essere applicato sul sottofondo, sulle teste degli elementi ma non sui fianchi.

Il Prodotto può essere posato su sottofondi cementizi, in anidrite o su pavimenti preesistenti, purché compatti, planari e comunque idonei.

La posa deve avvenire con serramenti installati, intonaci effettuati ed asciutti, con umidità ambientale compresa tra 45% e 60% e temperatura non inferiore a 10°C.

L'umidità dei sottofondi non deve superare: il 2% in peso per massetti cementizi o a base di leganti idraulici; l'1,7% per massetti cementizi o a base di leganti idraulici riscaldanti/raffrescanti, lo 0,5% per massetti di anidrite; lo 0,2% per massetti di anidrite riscaldanti.

Il controllo dell'umidità deve essere svolto immediatamente prima della posa, obbligatoriamente con idoneo igrometro a carburo.

Il posatore deve inoltre verificare la presenza dell'idonea barriera a vapore. Qualora questa fosse assente, si potrebbero verificare problemi di rigonfiamento e distacco degli elementi lignei.

Per la posa su pavimenti riscaldanti/raffrescanti assicurarsi che: l'impianto sia a norma, che gli elementi riscaldanti/raffrescanti siano coperti da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima della superficie della pavimentazione non superi i 23°-24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa e forniti dalla Montagna Parquet Srl.

Ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento alle specifiche pubblicazioni sulla posa dei pavimenti in legno per uso civile edite da Edilegno/Federlegno Arredo e alla normativa tecnica di riferimento, nonché alle norme relative a massetti per parquet.

Conclusa la posa proteggere la superficie per evitare danni da ulteriori attività di cantiere evitando tuttavia di "sigillare il pavimento" con materiali non traspiranti (ad esempio nylon) che possono creare possibili pericoli di condensa.

Il Prodotto, gli sfredi, gli imballi, in caso di dismissione, devono essere conferiti presso i pubblici sistemi di smaltimento, conformemente alle legislazioni vigenti. Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche: temperatura dell'aria compresa tra 18 °C e 22°C e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%, anche in locali non abitati.

L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare se inferiore la comparsa di fessurazioni tra gli elementi, di setolature e/o cretti degli elementi, mentre se superiore fenomeni di rigonfiamento.

Risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti od altri oggetti, tendono a ridursi/scompare quando il pavimento viene esposto alla luce.

L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca e di nastri adesivi può danneggiare irreparabilmente la finitura.

Premesso che il legno si può ammaccare per la caduta di oggetti e/o urti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro, sedie con ruote, etc), al fine di prevenire o ridurre la formazione di segni e/o graffi applicare idonei feltrini alla base delle gambe di sedie, poltrone, divani, etc.

L'uso di uno zerbino all'ingresso dell'abitazione e una corretta asportazione quotidiana della polvere e di tutto ciò che comunque, con la normale attività di camminamento, si introduce nell'abitazione (sabbia, sassolini, etc.) contribuiscono a ridurre la naturale azione di sfregamento (abrasiva) della finitura che, certamente, svolge una azione protettiva ma non elimina del tutto quanto appena descritto (ammaccature, segni, graffi, etc.).

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE

Per le superfici verniciate lavare la superficie con acqua usando un panno umido ben strizzato. Se necessario utilizzare detersivi neutri (es. nostro Saniparquet o Pulito Parquet), non schiumosi. Non utilizzare prodotti a base di alcool, di ammoniaca o di qualsiasi altro prodotto aggressivo in quanto intaccherebbero velocemente la superficie causandone un rapido deterioramento.

Nel tempo la verniciatura tende ad opacizzare in modo più o meno marcato in funzione dell'uso e dell'intensità di calpestio, pertanto al fine di ravvivare l'aspetto della finitura stessa utilizzare idonei polish (es. nostro Lux, Lux-Matt), specifici per pavimenti di legno, da applicare secondo le istruzioni fornite.

Per le finiture a olio queste periodicamente devono essere rinnovate con prodotti di manutenzione (es. nostro Reflex B12) poiché l'uso tende a modificarne l'aspetto estetico funzionale.

Per le finiture realizzate in opera si consiglia sempre di seguire le indicazioni di corretta manutenzione fornite dalle ditte produttrici delle finiture applicate.

VERIFICHE, RECLAMI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

Il Prodotto posato, quando valutato visivamente, deve essere osservato in posizione eretta e con luce naturale diffusa alle spalle. In mancanza di luce naturale è possibile utilizzare luce artificiale diffusa. Per la valutazione di eventuali difettosità non si devono utilizzare sorgenti di luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.

In caso di difetti evidenti del Prodotto, non si accettano reclami, se già posato. L' utilizzo e/o alienazione del Prodotto costituiscono accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quanto concordato.

Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa in opera, questa dovrà essere sospesa e la segnalazione dovrà essere comunicata, per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, pena il decadimento della garanzia.

Qualora eventuali difetti si evidenziassero successivamente alla posa in opera, la segnalazione dovrà essere comunicata, per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, pena il decadimento della garanzia.

Per le responsabilità contrattuali il documento di riferimento è la norma UNI 11265 "Pavimentazioni di legno-Posa in opera-Competenze, responsabilità e condizioni contrattuali".



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

NOTE E AVVERTENZE

(*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il prodotto, anche dopo la posa, fino all'utilizzatore finale. Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta Montagna Parquet Srl, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata all'installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta Montagna Parquet Srl.

(**) Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

(***) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da:

- *direttamente (per iscritto) dalla ditta Montagna Parquet Srl;*
- *scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta Montagna Parquet Srl;*
- *manuale di posa rilasciato dalla ditta Montagna Parquet Srl;*

sollevano la ditta Montagna Parquet Srl da qualsiasi responsabilità.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta Montagna Parquet Srl.

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del prodotto.

Eventuali vizi e/o difetti del prodotto e/o del suo involucro esterno, riscontrati prima del suo utilizzo, obbligano l'utilizzatore a non procedere con l'uso del prodotto. I suddetti vizi e/o difetti devono essere immediatamente comunicati, mediante comunicazione scritta, se del caso, alla direzione dei lavori o, mediante comunicazione scritta, alla ditta Montagna Parquet srl denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso.

In ogni caso, l'utilizzo del prodotto o l'inizio della posa in opera, implicano la tacita accettazione del prodotto stesso.

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO

Parquet prefinito 2 strati a incastro M+F
Normativa EN 13.489:2002, EN 14.342 + A1

SPECIFICHE

VALORE NOMINALE

TOLLERANZA

Lunghezza mm

400/2400

+ 0,5 / - 0,5

Larghezza mm

90/120/140/180/220

+ 0,0 / - 0,2

Spessore

12/13/14/15,5

+ 0,1 / - 0,1

Spessore legno nobile

3/4,2

+ 0,2 / - 0,1

Legno di supporto multistrato

Betulla Baltica

Resistenza all'umidità normativa
EN 636-1

Distanza tra 2 tavole adiacenti

0,2 mm per ogni 1000 mm

+ 0,1 / - 0,1

Variazione Ortogonale (mm)

< 0,1% in larghezza

Variazione dimensionale (%)

< 0,1% in lunghezza

Variazione volumetrica (%/m)

< 0,2% in larghezza

Gap tra due strati superiori di 2 tavole
adiacenti

< 0,1 mm

Distanza dal maschio alla superficie (mm)

6,0

+ 0,1 / - 0,1

Distanza dalla femmina alla superficie

6,0

+ 0,1 / - 0,1

Spessore del maschio (mm)

4,0

+ 0,0 / - 0,2

Spessore della femmina (mm)

4,1

+ 0,1 / - 0,2

Lunghezza del maschio (mm)

5,0

+ 0,1 / - 0,2

Profondità della femmina (mm)

6,0

+ 0,3 / - 0,1

Bisellatura (dove presente)

0,25 x 0,25

+ 0,1 / - 0,1

Umidità contenuta del prodotto %

7,0

+/- 2



Montagna Parquet Srl

Via Appia Sud 103, Velletri (RM) - Tel. 06 96453729 - P.I. 09834981004 | info@montagnaparquet.it - www.montagnaparquet.it